



HOJA TÉCNICA

PRODUCTO: CARCRYL USO INDUSTRIAL
Vehículos, tanques, terrazas, techos, viga canal

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un recubrimiento impermeable de nueva generación, formulado con base en polímeros en emulsión, no inflamables, bajo VOC, es un producto amigable con el medio ambiente, reforzado con partículas elastoméricas, para aumentar su poder impermeabilizante, adherencia, flexibilidad, resistencia a la intemperie, aislante térmico y acústico.

Además, presenta condiciones favorables de aplicación, alto contenido de sólidos, viscosidad adecuada, rápido secamiento y facilidad de manejo

COLORES: Blanco, negro, gris, azul y rojo.

USOS

Es recomendable para, impermeabilización, protección y embellecimiento de superficies de concreto, madera, fibra de vidrio y metal que requieran un acabado y resistencia de alta calidad, con gran desempeño en ambientes salinos y resistencia química a los ácidos y bases como la soda cáustica, resistencia mecánica (golpe de gravilla y acción abrasiva de arena)

SISTEMAS RECOMENDADOS

En superficies que requieran resanar imperfecciones, deben hacerse primero con MASILLA, permitiendo un secado de 24 horas para luego aplicar CARCRYL USO INDUSTRIAL.

En superficies ya pintadas, debe lijarse (o arenarse) para mejor adherencia o remover la pintura antigua con un REMOVEDOR

VENTAJAS

No es inflamable, no es tóxico, no se cuartea, alta resistencia a productos químicos, es horneable, tiene excelente adherencia, se puede lijar y pintar. Elástico y flexible excelente acabado listo para usar, se puede aplicar en interiores y exteriores, variedad de colores.

El producto está diseñado para protección de 8 años, forma piel en 30 minutos y secado en 60 minutos después de aplicado.

MODO DE EMPLEO, RENDIMIENTO Y RECOMENDACIONES

La superficie debe estar seca, sana, limpia, libre de grasa, polvo y partículas sueltas. Se puede diluir máximo 5% con agua. El producto se aplica con rodillo o pistola de alta presión (mínimo 50 Psi).

Alcanza aproximadamente para un área de 3 m², película seca de 0.25 mm(250 micras) de espesor, dependiente de la porosidad de la superficie.

Para una buena adherencia no debe aplicarse en superficies húmedas. Agite el producto antes de aplicar. Para remover el producto antes de secado, utilizar estopa impregnada de agua.

PRESENTACIÓN

Envases por 1 kg

Galón x 4.6 kg

ALMACENAMIENTO

1 año en envase original, en lugar fresco y bajo techo.

Fabricado en Colombia por Carcryl Inversiones S.A.C. Calle 12 # 5-95 Facatativa – Cund Cel. 305 4308266

Email: carcrylinversiones@gmail.com

Importado para Perú por Carcryl Perú S.A.C. Cel. 998362102

Av. Ricardo Palma 821 int 701 Miraflores – Lima, Perú Email juanfvillanueva@carcrylperu.com